



PRODUCTOMSCHRIJVING

EPOXYHARS ETH150 is een Bisphenol-A type epoxyhars gemodificeerd door Bisphenol-F type epoxyhars, verdund met reactieve verdunner C12-C14 Aliphatic Glycidyl ether, die door zijn lage viscositeit de verwerking makkelijker maakt. **EPOXYHARS ETH150** presteert beter dan conventionele verdunde epoxyharsen vanwege zijn zeer goede vulstof acceptatie, milde geur en minder potentiële verwerkings risico's.



SPECIFICATIEDATA

Physical State	Liquid
Epoxy Equivalent Weight (g/eq)	185-205
Color (Gardner)	3 max
Flash Point (°C)	>110
Viscosity (CPS at 25 °C)*	700-110
Density (g/cm ³ 25°C)	1.13



CHEMISCHE COMPOSITIE

Diglycidyl ether van Bisphenol-A & Bisphenol-F type epoxyhars met C12-C14 Aliphatic Glycidyl ether.



UITERLIJK

Kleur : Transparant/Zeer licht gele tint



APPLICATIE

EPOXYHARS ETH150 is een Bisphenol-A type epoxyhars gemodificeerd door Bisphenol-F type epoxyhars, verdund met reactieve verdunner C12-C14 Aliphatic Glycidyl ether, die door zijn lage viscositeit de verwerking makkelijker maakt. **EPOXYHARS ETH150** presteert beter dan conventionele verdunde epoxyharsen vanwege zijn zeer goede vulstof acceptatie, milde geur en minder potentiële verwerkings risico's.

- Coating
- Civiele engineering
- Structurele Lijmen
- GVK, lamineren



HOUDBAARHEID

Tenminste 12 maanden in ongeopende verpakking bij kamertemperatuur 15-20°C.



VOORZORGSMAATREGELEN

Product kan voor huid, oogirritatie en voor ademhalingsproblemen zorgen. Gebruik bij het verwerken van dit materiaal altijd de geschikte beschermingsmiddelen en werk in een goed geventileerde ruimte.

Benodigde beschermingsmiddelen:

- Nitril handschoenen.
- Oogbescherming.
- Ademhalingsbescherming (3m koolstofmasker).

In geval van huidcontact meteen met overvloedig water en zeep spoelen. In geval van oogcontact, tenminste 15 minuten spoelen met overvloedig water en meteen medische attentie zoeken.



VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor alle veiligheidsinformatie verwijzen wij u naar de "Safety Data Sheet".

Datum: february 2018
0052-1579>1585

Disclaimer:

De gegevens in dit blad berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaringen uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Desondanks kan Firma Duursma V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren welke buiten onze verantwoording en invloed vallen. Firma Duursma V.O.F. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit blad. Dit productblad vervangt